

品質試験報告書

試験番号 61020003473

(1/2)

2020 年 4 月 7 日

上海洁宜康化工科技有限公司 殿

受付月日 2020 年 3 月 9 日
品名・品番 生地
数 量 1

上海愛麗紡織技術檢驗有限公司
一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN 上海試験センター

上海市普陀区中江路879弄18号楼3・4楼 12号楼2楼
TEL 021-5283-0011 FAX 021-5283-6061

〔試験項目〕 抗ウイルス性能試験

〔試験方法〕 ISO 18184 : 2019
Textiles—Determination of antiviral activity of textile products
ウイルス感染価の測定方法 : Plaque assay

〔試験ウイルス〕 インフルエンザウイルス Influenza A virus(H1N1):ATCC VR-1469

〔洗濯方法〕 (一社)繊維評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」—標準洗濯法

〔試験結果〕

試料名	感染価の常用対数値		抗ウイルス活性値
標準綿布 接種直後	log (Va)	6.41	_____
標準綿布 2時間後	log (Vb)	5.76	_____
JYK20306M グレー 洗濯 10回	log (Vc)	2.83	3.6

・抗ウイルス性能試験はボーケン大阪機能性試験センターで実施

試料

N **BOKEN**

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



61020003473

品質試験報告書

試験番号 61020003473

(2/2)

〔試験成立条件の判定〕

試験成立条件			試料名	試験結果	判定
項目		基準			
a	試験ウイルス懸濁液の感染価 (PFU／mL)	$>10^7$	—————	1.4×10^7	成立
b	細胞毒性効果の確認	確認されない	JYK20306M グレー洗濯 10回	確認されない	成立
	ウイルスへの細胞の感受性及び抗ウイルス活性の不活化の確認	0.5以下	JYK20306M グレー洗濯 10回	0.0	成立
c	標準綿布の感染価の減少値	1.0以下	—————	0.7	成立

＜試験成立条件＞ 14. 3. 1 (a)～(c)を全て満たしていた。

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



61020003473